



### EIGENSCHAPPEN

- Manueel, één-component lijmschuim
- Gebruiksklaar
- Men kan na 2 u verder werken
- Speciaal ontworpen handvat: hersluitbaar en meerdere keren bruikbaar
- Veiligheidsventiel in kunststof:
  - geen insijpeling van luchtvochtigheid: geen uitharding achter het ventiel
  - stockage van de bus kan zowel liggend als rechtop
  - geen schuimdoorbreking langs de klep
  - lange houdbaarheid
- CFK en HCFK en PFC-vrij (ozononSchadelijk)
- Uitgehard schuim is semi-hard, bestand tegen verrotting en vocht
- Verouderingsbestendig

### TOEPASSINGEN

- Kleeft goed op alle gangbare bouwmaterialen. Kleeft niet op polyethyleen, silicone, olie, vet, oplosmiddelen en dergelijke
- Het verlijmen van polystyreen isolatiepanelen, Isomo, MDF, Gyproc en OSB panelen in isolatiesystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	Polyurethaan-prepolymeer
Kleur	Roze
Systeem	Reactie door vochtigheid
Brandklasse: DIN 4102, part 1	B3
Kleefvrij	Na 4- 8 min
Belastbaar	Na 24 u
Gebruikstemperatuur	+5°C tot +35°C, ideaal 20°C
Temperatuurweerstand:	Permanent: -40°C tot +80°C Tijdelijk: -100°C tot +100°C
Verlijmingscapaciteit	13 - 16 m <sup>2</sup>
Buigvastheid: DIN 53427	138 kPa
Drukspanning bij 10% compressie: DIN 53421	54 kPa
Houdbaarheid, op droge en koele plaats	15 maanden, 4 weken houdbaar na openen van de bus.

### VERPAKKING

12 bussen van 750 ml/doos - 48 dozen/pallet

### VERWERKING

#### Vorbereiding

De oppervlakken dienen droog, zuiver, stof- en vetvrij te zijn. Verwijder losse delen. Controleer de hechting van bestaande coatings. De ondergrond bevochtigen.

Koude bussen moeten voorzichtig opgewarmd worden in lauwwarm water voor gebruik. Bussen niet opwarmen boven +50°C. Te warme bussen afkoelen in water. Om de juiste temperatuur te bereiken, de bus af en toe schudden.

#### Aanbrengen

- De spuitbus 15-20 maal krachtig schudden.
- De adapter op de bus bevestigen. Draag handschoenen en veiligheidsbril.
- Lijmschuim aanbrengen langs de randen en in het midden in een 'M' of 'W'. 40% van het oppervlak moet bedekt zijn.
- Na het aanbrengen 1-2 minuten wachten en dan het isolatiepaneel tegen de wand drukken en in de juiste positie brengen. Het lijmschuim is kleefvrij na 4-8 minuten. Indien de lijm reeds kleefvrij is vooraleer het paneel tegen de muur is

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

aangebracht, moet de lijm opnieuw aangebracht worden.

- De isolatiepanelen worden geplaatst van beneden naar boven, zodat ze elkaar raken en bij de hoeken in verstek geplaatst worden. Gelieve de instructies van de panelfabrikant te volgen.
- Tijdens het uitharden kan het lijmschuim wat uitzetten; duw het paneel dan terug.
- Na 2 uur is het lijmschuim voldoende uitgehard en kan er verder gewerkt worden.

### Reiniging

Vers schuim direct verwijderen met **Parafoam Gun & Spray Cleaner**.

Uitgehard schuim mechanisch of met **Parafoam Remover** verwijderen

## VEILIGHEID

Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

## BEPERKINGEN

- Kleeft niet op polyethyleen en silicone
- Niet UV bestendig

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.