

DS-NoFlam

DS-NOFLAM A1/B

LDPE folie wit



Nominale dikte: 180 μ m
 Omschrijving: vlamvertragende silofolie
 Conform EN 13501-1: 2005

Eigenschappen	testmethode	eenheid	waarde
MAATVOERING			
Tolerantie op gemiddelde vs nominale dikte	ISO 4593	%	± 5
Tolerantie op de puntgemeten vs nominale dikte	ISO 4593	%	± 20
Tolerantie op de breedte vs nominaal	ISO 4592	%	± 2
Tolerantie op de lengte vs nominaal	ISO 4592	%	0; +2
MECHANISCH			
Breukbelasting	ISO 527-3	MPa	≥ 16
Rek bij breuk	ISO 527-3	%	≥ 400
Dart-valtest op vlakke folie	ISO 7765-1 Methode A	cN	≥ 350
Dart-valtest op vouw van de folie		cN	≥ 250
BRANDWEERSTAND (VLAMVERTRAGENDE WERKING)			
Brandklasse	EN 13501-1		A1
	EN 13501-1		B (Europees)
Waterdampdoorlaatbaarheid	UNI EN 1931: 2002	μ	200.000 \pm 100.000
Sd		meter	36

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu
 Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69 | Tielt T +32 (0)51 68 93 77 | Geel T +32 (0)14 56 38 30
 Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11 | Hamme T +32 (0)52 25 87 20 | Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60