



SUPRA Bitumineuze Daklijm VEZELVERSTERKTE BITUMEN KOUDLIJM MET VERHOOGDE HECHTING

OMSCHRIJVING

- Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven van bitumen dakbanen, extra verstevigd met elastische kunststofvezels.
- Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond en laat toe om kleine scheurtjes te overbruggen.

GEBRUIK

- Voor het kleven van dakbanen met een aangepaste onderzijde afwerking (talk, zand, kwartsmineraal of macrogeperforeerde wegbrandfolie) aan bestaande bitumen dakbedekking, beton, isolatie en metaal.

VERWERKING

- Tijdens de verwerking dient de temperatuur tussen +5 en + 25°C te zijn.
- Het gebruik van **SUPRA Bitumineuze Daklijm** is beperkt tot een helling < 15%.
- De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen dakbedekking eerst voorzien van een laag primer (**SUPRA Sneldrogende Primer**).
- Primer is overbodig op houtwolcement- en isolatieplaten.
- Breng **SUPRA Bitumineuze Daklijm** aan met een halfharde dakwisser. Rol de dakbanen erin uit en druk stevig aan.
- Overlappen, opstanden en details sluiten d.m.v. brander of föhn.

EIGENSCHAPPEN

Kenmerk	Testmethode	Criteria
Volumemassa (g/cm ³)	EN 542	1.15 ± 5%
Asgehalte bij 450°C (%)	ISO R 1270	30%
Droge rest op 5 g en 12 h bij 110°C (%)		80%
Vlampunt (°C)	EN 924	36 °C
Brookfield viscositeit bij 20°C	ASTM D2196	35000 mPas

VERBRUIK

- Afhankelijk van de ondergrond en omgevingstemperatuur: 0,67-1 m²/kg 1-1,5 kg/m²
- Niet als egalisatiemiddel gebruiken.
- Gelieve het opgegeven verbruik te respecteren.
- Vermijd stagnerend water op de dakbedekking.

REINIGEN

- White Spirit.

VERPAKKING

- Bus van 25 kg.

OPSLAG

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID

- 3 jaar in gesloten verpakking.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

- Zie het veiligheidsinformatieblad.

BRAND

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.