



**EIGENSCHAPPEN**

- Zwarte, elastisch blijvende lijm en voegpasta
- Op basis van bitumen en SBS-elastomeren
- Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen
- Ook op vochtige ondergrond en zelfs onder water
- Vormt een gladde en strakke huid en blijft flexibel.

**TOEPASSINGEN**

- Kleefmiddel voor roofing, dakrollen, isolatieplaten, tegels enz.
- Waterdichte afdichting van voegen, naden, dakrandaansluitingen, afvoeren, lichtkoepeles, schoorstenen, enz.
- Dichten van lekken, noodreparaties zelfs bij regenweer.
- Opstoppen van barsten, scheuren en blaren op daken en goten in roofing of zink.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	Bitumen, SBS-elastomeren en hars
Kleur	Zwart
Consistentie	Stabiele pasta
Vlampunt cc: ASTM D93	56°C (Pensky Martens)
Viscositeit 100%: Cone & plate	5 poise
Viscositeit 75°: Cone & plate	7,2 poise
Densiteit bij 20°C	Ca 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Vloei	Nihil
Vaste stof	Ca 88%
Verwerkingstemperatuur	+8°C - +30°C
Verbruik	Voor het kleven: ca. 310 ml/m <sup>2</sup> (verhogen met 50% bij hoeken en dakranden). Voor het voegen: ca. 310 ml per 10 lopende meter (0,5 cm x 0,5 cm) Laagdikte van ± 1,5 - 2 mm: ± 5 kg/m <sup>2</sup> . Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.
Houdbaarheid, in ongeopende verpakking	Min. 18 maanden

VERPAKKING
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet

**VERWERKING**

**Aanbrengen**

- Wordt rechtstreeks en koud op alle zuivere, stof- en vetvrije materialen aangebracht.
- Bij het aanbrengen op vochtige of natte ondergrond; de spuitmond op het oppervlak laten rusten (vooraf eerst een hechtproef nemen).
- Uitharding; afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, laagdikte en porositeit van de te kleven materialen varieert van ca 12 u tot enkele dagen.
- Na het toepassen is er vrijwel onmiddellijk voldoende kleefkracht om aan een geringe belasting te kunnen weerstaan.
- Maximale kleefkracht na volledige droging.

**Reiniging**

Gereedschap reinigen met White Spirit terpentien.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## BEPERKINGEN

- Isolatieplaten moeten bestendig zijn tegen solventen, styreenplaten worden aangetast

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.