

TOEPASSING

Bitumineus membraan op basis van APP gemodificeerde bitumen voor toepassing als dampscherm of onderlaag in meerlaagse systemen.

EUROPESE NORM

- Conform UNE-EN13707
UNE-EN 13859
- CE 1139-CPD-0041/06
- ATG 3009

PRODUCTBESCHRIJVING

Bitumineus membraan op basis van APP gemodificeerde bitumen met een niet-gewoven polyester inlage van 120 gr/m². De bovenzijde van het membraan is afgewerkt met zand/talk mengeling, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleenfilm.

VERPAKKING EN STOCKAGE

- Lengte: 10 m
- Breedte: 1 m
- Dikte: 3 mm
- Rollen per pallet: 20
- Gewicht: 3,5 kg/m²
- Stockage: verticaal
- Productinfo per rol/pallet:
Art. Nr. – rollengte – certificatie – productiedatum

Maximum stockage tijd: 1 jaar beschermd tegen weersomstandigheden.



PRODUCT SPECIFICATIES



Eigenschap	Testmethode	Resultaat	Eenheid	
Brandreactie	UNE-EN 11925-2 UNE-EN 13501-5	E	-	
Waterdichtheid	UNE-EN 1928	200	kPa	
Treksterkte	UNE-EN 12311-1	500 ± 100	N / 50 mm	
		300 ± 50		
Delaminatie	Pelsterkte	UNE-EN 12316-1	N / 50 mm	
	Afschuifsterkte	UNE-		≥ 400
Rek bij breuk	UNE-EN 12311-1	30 ± 10	%	
		35 ± 10		
Dimensionele stabiliteit	UNE-EN 1107-1	≤ 0.6	%	
Nageldoorscheursterkte	UNE-EN 12310-1	200 ± 50	N	
Ponsweerstand	Statisch	UUNE-EN 12730	> 10	Kg
	Dynamisch	UNE-EN 12691	> 300	mm
Koude buig temperatuur	UNE-EN 1109	≤ -10	°C	
Vloeiweerstand	UNE-EN 1110	≥ 130	°C	

L = Longitudinaal
T = Transversaal
PND = Performance Not Determined